



KEIM CONCRETAL®-LASUR

テクニカル・データシート カイム・コンクレタール・ラズア

1. 製品について

コンクレタール・ラズアは、屋内外のコンクリートの壁用シリケート(珪酸塩)ベース塗料です。打放しコンクリートの表面を保護すると同時に、コンクリートの風合いを生かした仕上がりになります。

2. 適用箇所

屋内外のコンクリートの壁。床や屋根等の水平や斜めの面には使用できません。

3. 製品の特徴

コンクレタール・ラズアは、厳しい天候や大気中の汚染物質等からコンクリートの表面を保護します。コンクリートの持つ風合いを損なうことなく、落ち着いたマットな仕上がりになります。表面のシミや、補修によってできた色の違い等もカバーできます。コンクレタール・フィクザティブで希釈するとより一層の透明感が出せます。

4. 製品データ

透湿抵抗 Sd値=0.02m 比重 1.20g/cm³

※Sd値=湿気の通しにくさを長さで表現したもの

5. 塗装作業

(1)準備

作業前には、塗装対象外の部分を保護シート等で覆い、塗料がかからない様にして下さい。外壁塗装の場合には周辺の状況に留意し、他の建物・車・人等に塗料がかからない様十分な配慮をして下さい。塗装する部位がよく乾燥していてホコリ等が付いていない事を確認して下さい。汚れ・油分・藻、古い有機性塗料が付いている場合は完全に除去して下さい。新しいコンクリートの場合、剥離剤が付いていれば除去して下さい。

下地調整

塗装する面の吸収性が非常に高い場合、あるいは表面が既に天候による負荷を大量に受けている場合は、コンクレタール・フィクザティブを塗って下地調整をして下さい。その場合、塗装後最低でも4時間乾燥させて下さい。

(右上へ)

(2)塗装作業について

塗装作業は、気温と塗装する面の温度が5度～30度の範囲にある状態で行って下さい。湿度が80%を越す状態での作業や、雨や強風等の悪天候での作業はしないで下さい。作業には乾燥した天候の日を選んで下さい。塗料や塗装面に直射日光が当たらないよう注意して下さい。直射日光が当たって表面温度が上がっている場合、温度が下がるまで待って塗装作業に入して下さい。塗装面の乾燥があまり速くなり過ぎないように注意して下さい。塗装面を風や雨から保護する手段を講じて下さい。

塗装は2回行って下さい。1回目の塗装後は、最低でも12時間の乾燥時間を設けて下さい。

塗料は使用前に必ずよく攪拌し、塗装作業中にも適宜攪拌して下さい。コンクレタールに使用できる希釈剤はコンクレタール・フィクザティブのみです。水その他の物は決して入れないで下さい。

無色に近い透明感を出す場合

コンクレタール・フィクザティブで希釈する場合、その量が多い程無色に近い透明感が出ますのでお好みの量を混ぜて下さい。

着色する場合

着色には専用着色剤をお使い下さい。色調は色パレットを参照して下さい。

1回目塗装:コンクレタール・ラズア15リットルに対し、フィクザティブ2.5～8リットルを混合する。塗装後12時間の乾燥時間を設ける。

2回目塗装(仕上):コンクレタール・ラズアを希釈せずに使う。

用具 ブラシ・ローラー・エアレススプレー。スプレーガンも使用可。

乾燥時間

1回目の塗装後は、最低12時間の乾燥時間を設けて下さい。

使用量のめやす

着色の場合(2回塗装)

コンクレタール・ラズア 0.25リットル/m²

コンクレタール・フィクザティブ 0.04リットル/m²



KEIM CONCRETAL®-LASUR

テクニカル・データシート カイム・コンクレタール・ラズア

(3) 用具の洗浄

用具は全て使用後すぐに水でよく洗い乾燥させて下さい。

6. 製品仕様

コンクレタール・ラズア 15リットル缶

コンクレタール・フィクザティブ 20リットル缶

7. 保管について

塗料は乾燥した涼しい場所に保管して下さい。また、保管場所の温度が下がり過ぎないように注意して下さい。開封後の塗料はその日のうちに使用して下さい。

8. 安全のために

塗料が目や肌など体に付かないよう充分注意して下さい。塗装作業現場での飲食は控えて下さい。塗料で幼児が遊んだりしないように注意して下さい。

数値とプロパティは、当社の大規模な開発作業と実践的な経験の結果によるものです。書面による当社の推奨事項は、当社製品の選定を支援するものですが、法的に有効な契約関係を確立するものではありません。当社製品の購入者と使用者は、各自責任を持って施工に当たって下さい。建設上の一般的なルールを順守して下さい。製品または施工説明は、改善のために変更される事があります。このエディションは、これより前の全てのエディションに優先します。



KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax. +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49 (0)35456 676-0
www.keim.com info@keimfarben.de



ECO TRANSFER® JAPAN
エコ・トランスファー・ジャパン

株式会社エコ・トランスファー・ジャパン
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-5-6
イマスオフィス馬喰町 6 階
TEL 050-3495-2580 FAX 050-3458-0637
www.ecotransfer-japan.com info@ecotransfer-japan.com