



KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

テクニカル・データシート カイム・コンクレタル・フィクザティブ(ディルーション)

1. 製品について

KEIM Concretal-Fixativ は、コンクリート下地用に開発されたケイ酸塩をベースにしたプライマーです。カリウム水ガラス、シリカゾル、および有機添加剤のバインダーの組み合わせで構成されています。

2. 適用範囲

KEIM Concretal-Fixativ はKEIM Concretal システム塗料のプライマーまたは希釈剤として使用します(KEIM Concretal Lasur 等)。KEIM Concretal-Fixativ を使用すると吸収性の高いミネラル基質の吸収性を調整または低減できます。

3. 製品の主な特性

- 珪化して下地と結合する
- 耐候性
- 水蒸気透過性
- 不燃性
- 耐紫外線性
- カビや藻に対する抵抗性
- 産業排出物に対する耐性
- 耐溶剤性
- 環境に配慮した好ましい生態学的バランス
- 建築生物学の点で優秀
-

材料特性:

質量: 約 1.0-1.1 g / cm³

pH 値: 約 11

色相:

ミルクイ

4. 塗装

下地準備:

安定、乾燥、清潔であること。脆い部分がないこと。ほこり、油分、その他の分離物質がない状態であること。必要に応じて KEIM Concretal のコンクリート補修システムで損傷箇所を補修してください。

塗装:

吸収性の高い下地をプレプライミングする場合:

KEIM Concretal-Fixativ をブラシで希釈せずに塗布します。

KEIM Concretal Lasur / コンクレタル・ラズアを通常の滑らかな表面に塗装する場合の希釈剤として使用する場合:

ベースコートでは下地の吸収性に依拠して約 20%~50%の KEIM Concretal Fixativ を KEIM Concretal Lasur (ラズア 1 リットルあたり約 0.2~0.5 リットルの Fixativ) に入れてかき混ぜて使用。トップコートでは KEIM Concretal Lasur を希釈せずに塗装する。

関連する技術データシートを参照してください。

塗装条件:

5°C~30°Cの気温と下地温度であること。乾燥した良好な気候でのみ塗装してください。強い直射日光の下や、日光で下地が高温になっている場合、また、強風の中では、塗装作業を行わないでください。急速な乾燥、風、雨から塗装面を保護してください。

乾燥時間:

プレプライマーコートとプライマーコートの間、および、プライマーコートとフィニッシュコートの間で、少なくとも 12 時間の乾燥時間を設ける必要があります。

使用量:

滑らかな表面でプレプライミングした場合:

KEIM Concretal Fixativ 約 0.1~0.2 リットル / m²

上記の使用量は滑らかな表面に塗装した場合のガイドラインです。正確な数値は実際の下地に領域を設けて塗装することによってのみ決定できます。

道具の洗浄:

使用後はすぐに水できれいにしてください。

5. 製品サイズ

5 リットル容器 20 リットル容器

6. 保管

密閉された状態で、霜のつかない、涼しい保管場所で 12 か月間保管できます。熱や直射日光から保護してください。

(右上へ)

[次のページへ](#)



KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

テクニカル・データシート カイム・コンクレタル・フィクザティブ(ディルーション)

7. 廃棄

EC 廃棄物コード No.06 02 99

完全に残留物を取り除いた状態でのみリサイクル可能です。地域の規制に従って廃棄してください。

8. 安全上の注意

Giscode: BSW10

KEIMConcretal-Fixativ はアルカリ性です。塗装しない物の表面(例:ガラス、天然石、セラミック、木材など)は適切な手段で保護してください。作業周辺や道路など交通区域に塗料が飛び散った場合は、すぐに大量の水で溶かし除去する必要があります。飛沫から目と皮膚を保護してください。作業中は飲食、喫煙をしないでください。子供の手の届かないところに保管してください。EC 安全データシートを遵守してください。

数値とプロパティは、当社の大規模な開発作業と実践的経験の結果によるものです。書面による当社の推奨事項は、当社製品の選定を支援するものですが、法的に有効な契約関係を確立するものではありません。当社製品の購入者と使用者は、各自責任を持って施工に当たって下さい。建設上の一般的なルールを順守して下さい。製品または施工説明は、改善のために変更される事があります。このエディションは、これより前の全てのエディションに優先します。



KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax. +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49 (0)35456 676-0
www.keim.com info@keimfarben.de



ECO TRANSFER® JAPAN
エコ・トランスファー・ジャパン

株式会社エコ・トランスファー・ジャパン
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-5-6
イマスオフィス馬喰町 6 階
TEL 050-3495-2580 FAX 050-3458-0637
www.ecotransfer-japan.com info@ecotransfer-japan.com