



# KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

テクニカル・データシート カイム・リグノシル・ヴェラノ - DL

## 1. 製品

カイム・リグノシル・ヴェラノ-DL(KEIM Lignosil-Verano-DL)は、カイム・リグノシル・ヴェラノ(KEIM Lignosil-Verano)の透明度を調節するために使用します。クラシック・カラーの透明度を高めます。

## 2. 適用範囲

外壁の木製コンポーネント設計のためのシリケート・グレーイング・グレーズです。やや粗い面の木材に適しています。

## 3. 製品特性

- 殺生物剤を含みません
- マット/シルバーマットの自然な外観
- 膜を形成しません
- 蒸気を通します
- 速乾性

## 製品データ:

- 比重 約 1.1 - 1.2 g/cm<sup>3</sup>

## 色:

わずかに銀色がかった乳白色

## 4. 塗装手順

カイム・リグノシル・ヴェラノのテクニカル・データシートを参照してください。

## 使用:

カイム・リグノシル・ヴェラノのクラシック・カラー、メタリック・カラーに、カイム・リグノシル・ヴェラノ-DL を目的の透明度が得られるまで加え希釈します。

## ヒント:

リグノシル・ヴェラノの色彩効果は、木の種類、表面の性質、および塗装種類によって異なり、サンプル領域に塗装する事によってのみ決定できます。水性製品を木材に使用すると、木材成分による変色が発生する可能性があります。

## 使用量:

1回の塗装でカイム・リグノシル・ヴェラノ 約 0.1~0.2 l/m<sup>2</sup>。この数値は目安です。使用量は、木材の性質や状態、塗装種類によって異なります。テスト的な塗装を行う事によってのみ使用量を決定できます。

## 塗装条件:

空気および下地の温度が+5°C以上であること。乾燥した天候でのみ塗装してください。強い直射日光の中、強風の中で塗装作業をしないでください。日光によって温度が高くなっている下地に塗装しないでください。塗装後の表面を急速な乾燥、風、雨、強い日差しから保護してください。

## 乾燥時間:

カイム・リグノシル・ヴェラノのテクニカル・データシートを参照してください。

## 作業用具の洗浄:

使用後すぐに水で洗ってください。休憩中、用具は塗料や水の中に入れておいてください。

## 5. 製品仕様

5L

## 6. 保管

密閉した容器で、涼しく、霜のない保管庫で12ヶ月間保管できます。熱や直射日光を避けてください。

[次ページへ](#)



# KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

テクニカル・データシート カイム・リグノシル・ヴェラノ - DL

## 7. 廃棄

EC 廃棄物コード No. 08 01 12

塗料の残りを取り除いて空にした容器のみリサイクルに出してください。

## 8. 安全指示

Gis コード: BSW10

塗装対象外の表面(ガラス、天然石、セラミックなど)は適切な方法で保護してください。周囲や交通区域への飛沫は直ちに大量の水で洗浄する必要があります。飛沫から目や皮膚を保護してください。子供の手の届かない所に保管してください。

EC 安全データシートを遵守してください。

数値とプロパティは、当社の大規模な開発作業と実践的な経験の結果によるものです。書面による当社の推奨事項は、当社製品の選定を支援するものですが、法的に有効な契約関係を確立するものではありません。当社製品の購入者と使用者は、各自責任を持って施工に当たって下さい。建設上の一般的なルールを順守して下さい。製品または施工説明は、改善のために変更される事があります。このエディションは、これより前の全てのエディションに優先します。



KEIMFARBEN GMBH  
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf  
Tel. +49 (0)821 4802-0  
Fax. +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau  
Tel. +49 (0)35456 676-0  
www.keim.com info@keimfarben.de



ECO TRANSFER® JAPAN  
エコ・トランスファー・ジャパン

株式会社エコトランスファー・ジャパン  
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-5-6  
イマスオフィス馬喰町 6 階  
TEL 050-3495-2580 FAX 050-3458-0637  
www.ecotransfer-japan.com info@ecotransfer-japan.com