



KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

テクニカル・データシート カイム・ソルダリット・フィクザティブ (ディルーション)

1. 製品について

KEIM Soldalit-Fixativは、シリカゾルと水ガラスのまったく新しい結合剤の組み合わせに基づいたケイ酸塩減粘剤およびプライミング剤です。KEIM Soldalit-Fixativは、Cradle to Cradle Certified Silver (“ゆりかごからゆりかごへ”認証の「シルバー」)と、C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (C2C 物質の健康性認証の「ゴールド」)を受賞しています。

2. 適用箇所

KEIM Soldalit-Fixativは、KEIM Soldalit および KEIM Soldalit-Grob の希釈剤として機能します。KEIM Contact-Plusを塗布した後でKEIM Soldalitを塗装する場合、必要に応じて、KEIM Contact-PlusをKEIM Soldalit-Fixativで希釈することもできます。さらに、KEIM Soldalit-Fixativは、吸収性の高い基板や修理箇所などのプライマーとしても使用できます。

3. 製品特性

- フィルムを形成しない
- 完全に耐紫外線
- 純粋なシリケート
- 高い耐候性
- Cradle to Cradle 認証 シルバー取得
- 火災挙動:不燃性
- C2C 物質の健康性認証 ゴールド取得
- 溶剤無添加
- 拡散しやすい
- 可塑剤無添加
- 微孔性
- 低臭

製品データ

- 密度 約 1.0 - 1.1 g/cm³
- 有機コンテンツ ≤ 5%
- pH値 約11

色相

乳白色(青みがかった)

4. 塗装作業

基板準備

基板は、乾燥し、堅固で安定していて、チョークがなく、清潔でほこりがない状態である必要があります。古いコーティングの脆い部分やはがれた部分は、機械的または水圧ジェットで除去する必要があります。欠陥は適切な修理材料で修復し、構造的に補完し調整します。新しい石膏の焼結層は、指示に従ってKEIMエッチング液で除去する必要があります。新しい左官領域(修理)は、通常、テクニカルデータ シートの情報に従って、KEIMエッチング液で下塗りする必要があります。吸収性の高い表面は、KEIM Soldalit-Fixativで下塗りする必要があります。

塗装条件

塗装中および乾燥中の周囲温度および基板温度は5°C以上であること。

直射日光の当たる場所で塗装作業をしないでください。

直射日光で熱くなった基板に塗装しないでください。

塗装作業中および塗装後は、直射日光や風雨から表面を保護してください。

Keim Soldalitのテクニカル・データシートを参照してください。

塗布

プライマーとして: KEIM Soldalit-Fixativを原液で塗布します。

ベースコート(1回目塗装)の希釈剤として: 通常、KEIM Soldalit、KEIM Soldalit-Grob、または Contact-Plusのベースコートに5%以下を混合します。

吸収性の高い基板の下塗りとして: 基材の吸収性に応じて、KEIM Soldalit、KEIM Soldalit-Grob、または KEIM Contact-PlusのベースコートにKEIM Soldalit-Fixativを最大で10%まで混合します。

消費量

プライマーとしては、約 0.15 l/m²。この消費量は滑らかな表面に塗装した場合のガイドライン値です。実際の正確な消費量は、テスト領域に塗装する事によって決定されます。



KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

テクニカル・データシート カイム・ソルダリット・フィクザティブ (ディルーション)

道具の洗浄

使用后すぐに水でよく洗い乾燥させて下さい。

5. 製品仕様

20リットル キャニスター 5リットル キャニスター

6. 保管

12か月まで。乾燥した涼しい場所に保管して下さい。霜に注意してください。密閉した状態で保管してください。容器内の空間をできるだけ小さく保つために、開けた容器の材料残留物は、より小さな容器に移し替える必要があります。

7. 廃棄

廃棄に関する情報については、安全データシートのセクション13を参照してください。廃棄物コード: 06 02 99

8. 安全上の注意

安全データシートを遵守してください。GISコード: BSW 10

9. 一般注意事項

特殊ガラス、セラミック、天然石など、塗装しない表面を適切に覆ってください。

周囲や交通区域に飛び散った場合、直ちに大量の水で溶かし除去する必要があります。

非システム製品または他の外部添加剤との混合は許可されません。

10. 認定、証明



数値とプロパティは、カイム社の大規模な開発作業と実践的な経験の結果によるものです。口頭および書面による推奨事項は、カイム社製品の選定を支援するものですが、法的に有効な契約関係を確立するものではありません。製品の購入者と使用者は、各自責任を持って施工に当たって下さい。建設上の一般的なルールを順守して下さい。カイム社は、製品または施工説明を、改善のために変更する権利を留保します。このエディションは、これより前の全てのエディションに優先します。



KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax. +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49 (0)35456 676-0
www.keim.com info@keimfarben.de



株式会社エコ・トランスファー・ジャパン
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-5-6
イマスオフィス馬喰町 6 階
TEL 050-3495-2580 FAX 050-3458-0637
web: ecotransfer-japan.com mail: info@ecotransfer-japan.com